

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO





PRIMER POLIURETANICI

PRIMER TP

liquido monocomponente

Primer poliuretanico monocomponente aromatico pronto all'uso, a bassa elasticità. Favorisce l'adesione dei sistemi poliuretanici su supporti eterogenei rigorosamente asciutti (superfici cementizie, malte, calcestruzzi, fibre di vetro, laminati di poliestere, etc.). Può essere applicato a rullo, pennello o airless. Non necessaria, ma consentita la **diluizione solo con Solvente Rayston PU Ritardante**.

Imballo	Kg
Bidone metallico	4
Bidone metallico	20

PRIMER TP FLEX

liquido monocomponente

Primer poliuretanico monocomponente aromatico, elastomerico, pronto all'uso. Favorisce l'adesione dei sistemi poliuretanici su supporti eterogenei rigorosamente asciutti (superfici cementizie, malte, calcestruzzi, fibre di vetro, laminati di poliestere, vecchie guaine bituminose o acriliche, legno, pannelli in OSB, MDF, multistrato, etc.). Può essere applicato a rullo, pennello o airless.



Imballo	Kg
Bidone metallico	4
Bidone metallico	20

PRIMER TP FLEX 100

liquido monocomponente

Primer poliuretanico monocomponente, senza solventi ad alto contenuto in solidi, non infiammabile, sprigiona poco odore. Una volta indurito forma un rivestimento continuo altamente elastico. Prodotto specificatamente per supporti bituminosi e/o flessibili e per successiva applicazione di sistemi impermeabilizzanti in resina poliuretanica o poliurea.



Imballo	Kg
Bidone metallico	4
Bidone metallico	20

RAYSTON PRIMER PU 100

liquido monocomponente

Primer 100% alto solido, monocomponente senza solvente, ad elevata durezza. Si utilizza principalmente come promotore di aggancio per il sistema Pavistone 1K e per la sigillatura di supporti come: cemento o asfalto.



Imballo	Kg
Bidone metallico	4
Bidone metallico	20

PRIMER PU 2K BIO

liquido bicomponente



Formulato poliuretanico bicomponente BIOBASED, prodotto con materie prime provenienti da fonti rinnovabili (biomassa vegetale) trasparente e senza solvente. Sigillante, regolarizzatore e consolidante di supporti molto porosi destinati al successivo rivestimento con resine a base di poliuretano o poliurea. Il prodotto può essere utilizzato sia come legante per l'aggregazione di graniglia minerale, sia come primer per massetti termoacustici alleggeriti.

Imballo	Kg
Bidone metallico	7
Bidone metallico	18

PRIMER EPOSSIDICI

PRIMER EPOXY PLUS

liquido bicomponente



Formulato epossidico bicomponente ad alte prestazioni. Di bassa viscosità, assicura una buona sigillatura e adesività sopra supporti cementizi, per realizzare sistemi per impermeabilizzazioni o pavimentazioni. Per supporti poco porosi si consiglia la diluizione con solvente Rayston PU in quantitativi compresi tra il 5 e il 10 %. Il formulato può essere utilizzato per realizzare delle pastine di regolarizzazione con sabbia quarzifera in rapporto 8:1.

Imballo	Kg
Bidone metallico	15

PRIMER EPOXY PLUS 2

liquido bicomponente



Formulato epossidico bicomponente 100% solido con cariche minerali aggiunte. Di bassa viscosità, sviluppato appositamente per la posa di sistemi impermeabilizzanti sopra superfici in cemento o piastrelle in ceramica (opportunitamente trattata). Per supporti poco porosi si consiglia la diluizione con solvente Rayston PU in quantitativi compresi tra il 5 e il 10 %. Il formulato può essere utilizzato per realizzare delle pastine di regolarizzazione con sabbia quarzifera in rapporto 1:0,5.

Imballo	Kg
Bidone metallico	24,5

PRIMER EPOXY 100

liquido bicomponente



Formulato epossidico bicomponente alto solido. Di bassa viscosità per più tipologie di utilizzo: consolidante di profondità se diluito con solvente Rayston PU, primer e sigillante per sistemi resilienti (POLIUREA, POLIURETANO, EPOSSIDICO). Idoneo per impastare sabbie quarzifere o silicee per la realizzazione di sistemi multistrato, riparazione di buche, correzione di linee di pendenza, giunti a "travetto", pavimentazioni in cemento.

Imballo	Kg
Bidone metallico	15

PRIMER H HUMIDITY PRIMER

liquido bicomponente



Formulato epossidico bicomponente idrodiluibile con alta resistenza chimica, elevata penetrazione e idrofobizzazione del supporto. Prodotto polifunzionale utilizzato come primer, riprese di getto, consolidante, antipolvere, se pigmentato (no bianco perchè vira di colore) come finitura colorata.

Imballo	Kg
Bidone metallico	5
Bidone metallico	18

PRIMER GC

liquido bicomponente



Formulato epossidico bicomponente senza solventi, a bassa viscosità e rapida essiccazione. Applicabile a spatola o rullo ad alto spessore in un unico passaggio, si utilizza sopra superfici che sono state interessate da recente pioggia e risultano molto umide, **PURCHÈ NON PRESENTINO RISTAGNI D'ACQUA. (Il prodotto non sostituisce il freno vapore Tecnocem).**

Imballo	Kg
Bidone metallico	15

PRIMER POLIUREA A RAPIDA CATALISI

PRIMER POLIUREA

liquido bicomponente



Primer poliuretanico bicomponente aromatico a rapida catalisi. Promotore di adesione, sigillante e consolidante di superficie. Favorisce l'adesione dei sistemi poliuretanici e poliureici su supporti eterogenei rigorosamente asciutti (superfici cementizie, malte, calcestruzzi, fibre di vetro, laminati di poliestere, vecchie guaine bituminose o acriliche, legno, pannelli in OSB, MDF, multistrato, etc.). Può essere applicato a rullo, pennello o airless. Sovracopertura indicativamente 25°C 30 – 45 min.

Imballo	Kg
Bidone metallico	22

PRIMER POLIUREA FLEX

liquido bicomponente



Primer poliuretanico bicomponente aromatico, elastomerico a rapida catalisi. Promotore di adesione, sigillante e consolidante di superficie. Favorisce l'adesione dei sistemi poliuretanici su supporti eterogenei rigorosamente asciutti (superfici cementizie, malte, calcestruzzi, fibre di vetro, laminati di poliestere, vecchie guaine bituminose o acriliche, legno, pannelli in OSB, MDF, multistrato, etc.). Può essere applicato a rullo, pennello o airless. Sovracopertura indicativamente 25°C 30 – 45 min.

Imballo	Kg
Bidone metallico	22

PROMOTORI DI ADESIONE NON FILMOGENI

PRIMER PU ATTIVATORE

liquido monocomponente

Attivatore e primer monocomponente, non pellicolante a bassa viscosità utilizzato per migliorare l'adesione su particolari supporti quali ad esempio: PVC, EPDM, metalli, vetro, ceramica, poliurea, poliuretano, etc.. Negli interventi di ripristino parziali favorisce l'adesione dei sistemi in Poliurea e/o Poliuretano. I supporti devono essere sempre perfettamente puliti e asciutti.

Imballo	Kg
Bidone metallico	4

RAYSTON TPO PRIMER

liquido monocomponente

Attivatore e primer monocomponente, non pellicolante a bassa viscosità utilizzato per migliorare l'adesione su particolari supporti quali ad esempio: TPO (Thermoplastic Polyolefin), FPO (Flexible Polyolefin). Negli interventi di ripristino parziali favorisce l'adesione dei sistemi in Poliurea e/o Poliuretano. I supporti devono essere sempre perfettamente puliti e asciutti.

Imballo	Kg
Bidone metallico	4
Bidone metallico	20

RAYSTON SPRAY PRIMER 150

liquido bicomponente
in fusti grandi



Schiuma di poliuretano a celle chiuse, per via della elevata densità e durezza è indicata per la regolarizzazione di superfici di CLS; si applica solo con macchine pompanti bi-mixer Hot Spray sopra superfici sane, coese, asciutte e prive di umidità di risalita (<4%). Supporti: CLS, fibrocemento, lamiera, ecc.

Imballo	Kg
Bidone metallico	50
Bidone metallico	470

BUTIL FLANGE

Membrana: tessuto non tessuto multistrato in PP/Butile adesivo. Disponibile anche non-adesiva. Sigillatura di tubi e scarichi di dimensioni differenti. Per applicazioni in condizioni di pressione modesta. **SI CONSIGLIA, PRIMA DELL'UTILIZZO DEL PRODOTTO CON IMPERMAX O PRODOTTI A SOLVENTE, DI FARE DELLE PROVE DI ADESIONE. Il sistema applicato potrebbe generare delle grinze antiestetiche.**

Imballo	Pz
Scatola	25
mm 370 x 370	

BUTIL TAPE STICKER

Striscia adesiva a freddo, di tessuto non tessuto rivestito su un lato da butile viscoelastico, che consente di limitare la deformazione trasversale e la deformazione longitudinale. Specifico per creare "un ponte" tra due supporti di diversa natura (es. tetto/grondaia, pavimento/parete, etc..). Per applicazioni nei punti critici e nei giunti trasversali e longitudinali di: Impermax, Pavifloor, Paviflex, ecc. **SI CONSIGLIA, PRIMA DELL'UTILIZZO DEL PRODOTTO CON IMPERMAX O PRODOTTI A SOLVENTE, DI FARE DELLE PROVE DI ADESIONE. Il sistema applicato potrebbe generare delle grinze antiestetiche.**

Imballo	Pz
Scatola	1
H mm 100, conf. da 20 m	

NASTRI SIGILLANTI

RAYSTON TAPE

Nastro "Americano" telato rivestito da un lato con adesivo in gomma sintetica. Buona adesività e resistenza termica. Permette la "cura" di punti critici tra pavimento/parete e di creare ponti di continuità sopra superfici di vecchia guaina bituminosa, oggetto di rivestimenti Hot Spray. Può essere applicato sopra tutti i tipi di supporto, tagliabile con le mani e resistente a temperature di 95°C.

Imballo	Mt
Rotolo	50
H mm 100	

NASTRO RAYSTON EDGE TAPE WRAPPING

Nastro adesivo da mascheratura di elevata adesività e resistenza termica. Il prodotto munito di filamento interno in acciaio, consente di praticare immediatamente dopo l'applicazione della poliurea, il taglio netto che delimita la fine del rivestimento.

Imballo	Mt
Rotolo	27
H mm 7	

RAYSTON FLEX JOINT

Nastro elastomerico rivestito da uno speciale strato di Hypalon resistente a invecchiamento e usura. L'elevata adesione lo rende adatto alla installazione nelle opere edili e nelle strutture idrauliche dove è necessaria l'impermeabilizzazione di giunti di dilatazione, giunti di costruzione e fessure di elevata larghezza soggetti a frequenti e considerevoli movimenti di lavoro.

Imballo	Mt
Rotolo	50
H mm 120	

BUTIL TAPE (BANDELLA ELASTOMERICA)

Nastro di gomma butilica su supporto in tessuto non tessuto sottile e con alta tenacità. Il prodotto è consigliato nella "cura" di giunti e punti critici pavimento/parete per interposizione tra gli strati di prodotti Rayston.

Imballo	Mt
Rotolo	20
H mm 100	

BUTIL TAPE FLEX (BANDELLA ELASTOMERICA)

Nastro in TPE per la sigillatura e l'impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione e fessure soggette ad ampi movimenti di lavoro. Impermeabilizzazione di giunti di dilatazione in coperture piane e inclinate, pannelli prefabbricati, opere idrauliche, canali, vasche, collettori, giunti di gallerie, opere stradali, ecc.

Imballo	Mt
Rotolo	30
H mm 170/220	

BUTIL BEVEL 90 E 270 (ANGOLO CHIUSO E ANGOLO APERTO)

Preformato di gomma butilica su supporto in tessuto non tessuto elastomerico sottile e con alta tenacità specifico per l'impermeabilizzazione dei punti critici come gli **"angoli interni e angoli esterni"**. Il tessuto non tessuto elastomerico permette un'ottima adesione nell'interposizione su sistemi Rayston.

Imballo	Mt
Scatola	25
Angolo interno ed esterno	

PREPARAZIONE PER SOTTOFONDI UMIDI

TECNOCEM RAYSTON

liquido bicomponente



Freno vapore tricomponente epossicementizio specifico per sottofondi umidi. Indispensabile quando i valori di umidità sono > 4%. Applicabile sopra superfici di: balconi, terrazzi, lastrici solari, fondi, scantinati, garage, cisterne, vasche, pareti, ecc. con supporti di cemento, malte, C.A. ceramica, marmette, cemento, clinker, gres, ecc. Applicare prima della posa di sistemi impermeabilizzanti o resine per pavimentazioni. Prodotto idrodiluibile applicabile a spatola in acciaio o rullo. Per applicazioni in verticale utilizzare ADDITIVO ADDENSANTE IN POLVERE con un rapporto in peso del 0,5%.

Imballo	Kg
Latta/Sacco	37.50
Prove e certificazioni di laboratorio: determinazione della resistenza alla pressione idrostatica inversa - uni 8298 parte 8 Durata del test: 72 ore Pressione: 1.000 kPa (10 BAR) Nessuna alterazione.	

NOTE